







## Φαιό Τσιμέντο TITAN

Σύνθετο τσιμέντο Portland  
EN 197-1 - CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N

Παρακάτω θα βρείτε τις προτεινόμενες δοσολογίες για την παρασκευή ενός κυβικού του προϊόντος που επιθυμείτε:

				
	Τσιμέντο	Άμμος	Χαλίκι Γαρμπίλι	Νερό
<b>Σκυρόδεμα</b>				
Άοπλο C12/15	250 kg	580 lt	600 lt	200 lt
Οπλισμένο C20/25	300 kg	560 lt	600 lt	190 lt
Παραθαλάσσιο C25/30	350 kg	520 lt	650 lt	200 lt
<b>Τσιμεντοκονία</b>	450 kg	880 lt	-	270 lt
<b>Τσιμεντοκονία ισχυρή</b>	625 kg	750 lt	-	310 lt
<b>Λάσπη κτισίματος</b>	350 kg	980 lt	-	210 lt

Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος επιτυγχάνονται με απόκλιση +/- 3% επί των δοσολογιών των υλικών εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες για σωστή ποιότητα κατασκευής.



10 lt



60 lt