



Λευκό Τσιμέντο TITAN

Τσιμέντο Portland
EN 197-1 - CEM II/A-LL) 42,5 N

Παρακάτω θα βρείτε τις προτεινόμενες δοσολογίες για την παρασκευή ενός κυβικού του προϊόντος που επιθυμείτε:

						
	Τσιμέντο	Ποτός Υδραβέστου	Μαρμαρόσκονη 1,5mm	Χαλίκι Γαρμπίλι	Άμμος	Νερό
Τελική στρώση σοβά	225 kg	185 lt	850 lt	-	-	330 lt
Οπλισμένο C20/25	300 kg	-	-	530 lt	655 lt	180 lt
Τσιμεντοκονία	450 kg	-	-	-	910 lt	270 lt
Λάσπη κτισίματος	300 kg	-	-	-	1060 lt	190 lt

Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος επιτυγχάνονται με απόκλιση +/- 3% επί των δοσολογιών των υλικών εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες για σωστή ποιότητα κατασκευής.

