



Masonry τσιμέντο τοιχοποιίας TITAN

Τσιμέντο Τοιχοποιίας MC22.5

Παρακάτω θα βρείτε τις προτεινόμενες δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ για την παρασκευή του προϊόντος που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας ένα σακί Masonry 40kg:

Δοσολογίες με ένα σακί 40kg				
		Άμμος	Πολτός Υδρασβέστου	Νερό
Σοβάς- Επίχρισμα	1 σακί 40kg	150 lt	-	35 lt
Λάσπη κτισίματος	1 σακί 40kg	145 lt	-	35 lt
Ισχυρή Τσιμεντοκονία	1 σακί 40kg	120 lt	-	35 lt

Οι αναγραφόμενες δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ είναι ενδεικτικές και μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την ποιότητα της τοπικά διαθέσιμης άμμου.
Δεν προβλέπεται η χρήση του για παραγωγή σκυροδέματος