



Φαίο Τσιμέντο TITAN σε υδατοδιαλυτή συσκευασία Ecosack

Ποζολανικό τσιμέντο

EN 197-1 CEM IV/B (P) 32,5 R

Παρακάτω θα βρείτε τις προτεινόμενες δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ για την παρασκευή ενός κυβικού του προϊόντος που επιθυμείτε:

				
	Τσιμέντο	Άμμος	Χαλίκι Γαρμπίλι	Νερό
Σκυρόδεμα				
Άοπλο C12/15 X0	250 kg	580 lt	585 lt	200 lt
Οπλισμένο C20/25 XC1	300 kg	560 lt	600 lt	190 lt
Παραθαλάσσιο C25/30 XS1 XS2	350 kg	520 lt	620 lt	185 lt
Τσιμεντοκονία	450 kg	880 lt	-	270 lt
Τσιμεντοκονία ισχυρή	625 kg	750 lt	-	310 lt
Λάσπη κτισίματος	350 kg	980 lt	-	210 lt

Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος επιτυγχάνονται με απόκλιση +/- 3% επί των δΟΣΟΛΟΓΙΩΝ των υλικών εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες για σωστή ποιότητα κατασκευής.

