



Λευκό Τσιμέντο TITAN Superwhite

Τσιμέντο Portland
CEM I 52,5 R

Παρακάτω θα βρείτε τις προτεινόμενες δοσολογίες για την παρασκευή ενός κυβικού του προϊόντος που επιθυμείτε:

						
	Τσιμέντο	Πολτός Υδρασβέστου	Μαρμαρόσκονη 1,5mm	Χαλίκι Γαρμπίλι	Άμμος	Νερό
Τελική στρώση σοβά	200 kg	200 lt	870 lt	-	-	300 lt
Οπλισμένο C25/30 XC4 XF1	325 kg	-	-	540 lt	635 lt	170 lt
Τσιμεντοκονία	450 kg	-	-	-	950 lt	270 lt
Λάσπη κτισίματος	400 kg	-	-	-	1100 lt	250 lt

Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος επιτυγχάνονται με απόκλιση +/- 3% επί των δοσολογιών των υλικών εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες για σωστή ποιότητα κατασκευής.

