



Φαίο Τσιμέντο Υψηλής Αντοχής TITAN σε υδατοδιαλυτή συσκευασία Ecosack

Σύνθετο τσιμέντο Portland
CEM II/B-M (P-LL) 42,5 R

Παρακάτω θα βρείτε τις προτεινόμενες δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ για την παρασκευή ενός κυβικού του προϊόντος που επιθυμείτε:

				
	Τσιμέντο	Άμμος	Χαλίκι Γαρμπίλι	Νερό
Σκυρόδεμα				
Άοπλο C16/20 X0	250 kg	580 lt	600 lt	200 lt
Οπλισμένο C25/30 XC2 XC3	300 kg	560 lt	600 lt	180 lt
Παραθαλάσσιο C30/37 XS3	350 kg	520 lt	650 lt	180 lt
Τσιμεντοκονία	450 kg	910 lt	-	270 lt
Εκτοξευόμενο- Gunite	450 kg	950 lt	-	245 lt
Τσιμεντοκονία ισχυρή	500 kg	900 lt	-	250 lt
Λάσπη κτισίματος	300 kg	1060 lt	-	190 lt

Οι αναφερόμενες κατηγορίες σκυροδέματος επιτυγχάνονται με απόκλιση +/- 3% επί των δΟΣΟΛΟΓΙΩΝ των υλικών εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες για σωστή ποιότητα κατασκευής.

